



## Polyurethaan schuimband type C1 rond

Rond, opencellig polyurethaanschuimband

### Toepassing

Wordt toegepast op niet belaste voegen, mechanische voegen (loopvoegen) of voegen die met druk worden belast (voegen onder water), om de juiste voegdiepte te verkrijgen en tochtlichting.

### Producteigenschappen

- Geluidsabsorberend
- Indrukbaar

### Productgegevens

Is geluidsabsorberend en indrukbaar, heeft een grijze kleur.

#### Technische gegevens

Densiteit	van 22 tot 40kg/m <sup>2</sup>
Structuur	Opencellig
Temperatuurweerstand	van -25°C tot 80°C
Samendrukbaarheid:	90%
Rek bij breuk:	180%
Treksterkte:	100KPa
Doorlaatbaarheid:	Water, lucht en gas

#### Afmetingen

Diameter (mm)	Lengte (mm)
10	1000
15	1000
20	1000
25	1000
30	1000
35	1000
40	1000
50	1000
70	1000

#### Levering/verpakking

Diameter (mm)	Stuks/verpakking
10	200
15	250
20	200
25	100
30	100
35	50
40	50
50	50
70	25

Wordt geleverd in stroken  
Levertermijn op aanvraag

#### Opslag/houdbaarheid

Opslaan in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij kamertemperatuur

#### Verwerking

Plaatsing gebeurt in stroken

---

## Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.