



## Polyurethaan schuimband type C1 rechthoekig

Vierkant of rechthoekig, opencellig polyurethaan schuimband met arcrylaatlijm laag (op waterbasis).

### Toepassing

- Op niet belaste voegen
- Om de juiste voegdiepte te verkrijgen
- Tocht dichting
- Geluids- en stofwerende afdichting.

### Producteigenschappen

- Geluidsabsorberend
- Indrukbaar

### Productgegevens

Heeft een grijze kleur.

### Technische gegevens

Densiteit	22kg/m <sup>2</sup> ±10%
Structuur	Opencellig
Temperatuurweerstand	van -20°C tot 100°C
Samendrukbaarheid: (50%, 22u, 70°C) (ISO 1856/A)	Max. 12%
Rek bij breuk: (ISO 1798)	170%
Treksterkte: (ISO 1798)	170KPa
Afdichting:	Water, lucht en gas
Compressiekracht bij 40% samendruk (ISO 3386-1)	4,8kPa

### Afmetingen

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (m)
10	10	10
10	15	10
15	15	5
15	20	5
15	25	5
20	20	5
20	25	5
20	30	5
30	50	5

### Levering/verpakking

Dikte 10mm wordt geleverd op rollen van 10m en dikte 15, 20 en 30mm op rollen van 5m.

### Opslag/houdbaarheid

Opslaan in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij kamertemperatuur

### Verwerking

Bij zelfklevende uitvoeringen dient de lijmlaag enkel voor een eenvoudige, tijdelijke positionering van het product. Het product mag mechanisch niet belast worden.

Voor maximale kleefkracht is het aan te raden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel.

### Opmerkingen

De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie. Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan. Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd.